

# 2K RAPIDO

2K PRODUCTS AND GLUES

- Durcissement rapide et légèrement expansible
- Ponçage et peinture après durcissement
- Bonne résistance à la température (-40 ° C / + 80 ° C)
- Résistant à l'eau et aux UV

## DESCRIPTION DU PRODUIT:

**2K RAPIDO** est une colle à base de polyuréthane à durcissement rapide 2k qui peut être utilisé comme bouchon liquide. Parce que le produit a une adhérence rapide et excellente aux surfaces communes, le travail peut être effectué plus rapidement.

## APPLICATIONS:

2K Rapido est idéal pour les problèmes de technologie de montage et fournit une solution professionnelle pour les problèmes de fixation sur diverses surfaces.

- Comme ancrage chimique / bouchon liquide
- Pour remplir / réparer des trous trop grands ou mal percés
- Réparation et collage de matériaux à base de bois
- Comme renfort supplémentaire pour le montage de divers objets
- Convient à presque tous les matériaux de construction (béton, maçonnerie en pierre pleine et perforée, bois, plaques de plâtre, panneaux de fibres de gypse, etc.)

## INSTRUCTIONS:

Les surfaces à coller ou les espaces à combler doivent être exempts d'huile, de graisse, de saleté ou d'autres contaminants pour assurer un collage idéal. Le traitement thermique accélère le processus de durcissement. La surface adhésive doit être exempte de contamination car elle agirait comme une couche de séparation. L'humidité dans le trou de forage peut provoquer une expansion plus élevée de la Rapido 2K plus que d'habitude





**CARACTÉRISTIQUES:**

**Sans mélange:**

**Base chimique:** Polyuréthane  
**Viscosité mPas:** **A:** 50,000-60,000 **B:** 5,000-13,000  
**Densité<sup>2</sup> g / ml:** **A:** 0.86-0.88 **B:** 1.18-1.19  
**Rapport de mélange:** **1:** 1  
**Couleur:** **A:** Blanc **B:** Marron  
**Température de traitement:** Optimale à 17 ° C - 25 ° C  
<sup>1</sup> = À 25 ° C, viscosimètre Brookfield  
<sup>2</sup> = Mesuré selon DIN53217, partie 2 bille d'étanchéité modèle 475 / III

**Mixte:**

**Résistance à la température:** -40 ° C + 80 ° C (court terme jusqu'à 120 ° C)  
**Dureté Shore D:** 50-65  
**Couleur mélangée:** Beige  
**Temps de traitement:** 40-65 sec  
**Durcissement complet:** 24 heures

	
<p><b>2K RAPIDO STARTER SET (7121)</b></p> <p>1 x 2K Rapido (50 ml)                      5 x Mixertips                      1 x 2K Adapter (50 ml to 290 ml)                      1 X Chemical Anchor Sleeve (12 x 80 mm)                      1 X Chemical Anchor Sleeve (12 x 50 mm)</p>	<p><b>2K RAPIDO SET (7122)</b></p> <p>5 x 2K Rapido (50 ml)                      20 x Mixertips                      1 x 2K Adapter (50 ml to 290 ml)                      12 x Chemical Anchor Sleeve (12 x 80 mm)                      12 x Chemical Anchor Sleeve (12 x 50 mm)</p>